Pinay

Mate 300

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica con buenas prestaciones, en base agua formulada a partir de resinas acrílicas, gran opacidad y buen rendimiento, con aditivos antimoho.

VENTAJAS

· Pintura plástica de elevada cubrición.
. Buena transpirabilidad.
. Elevada blancura.
. Indicada para la decoración de interiores.
. Lavable.
. Uso interior y exterior.

USOS RECOMENDADOS

Pintura plástica para la decoración en paramentos verticales como yeso, cemento, revoco, etc., donde se busque una buena cubrición. Especialmente indicada para lugares donde se requiera un producto con buena cubrición y calidad en acabado mate. Tanto para uso interior como exterior.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.
Acabado Mate.
Formatos de 4 y 14 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas estireno acrílicas.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad	1,61 ± 0.02 Kg./L.

V. Sólidos	63 ± 2%	
Rendimiento	8 – 10 m2/Lt. (Aproximado).	
Secado	Al tacto	60 minutos
	Total	24 horas
	Repintado	A partir de las 24 horas a 20 ºC.
Resistencia frote húmedo	Clase 3 (Norma UNE-EN 13300)	
Opacidad	Clase 3 (Norma UNE_EN 13300)	

APLICACIÓN

Capas	2 capas
Dilución	15-30 % con agua
Temp. de aplicación	Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.
Útiles de aplicación	Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc. Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 ºC.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.