



## Piscinas al clorocaucho



### DESCRIPCIÓN

Pintura de clorocaucho , especialmente formulada para el pintado de piscinas , estanques y depósitos de agua, para uso no potable.

### VENTAJAS

- Excelente adherencia sobre hormigón, cemento y similares.
- Repintable sobre pinturas acrílicas al disolvente.
- Impermeable al agua.
- Buen poder cubriente y conservación de color.
- Buena resistencia a la formación de algas.

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la aplicación sobre muros y pavimentos de piscinas de cemento y hormigón.

### PRESENTACIÓN

Colores en azul.  
Acabado Mate sedoso.  
Formatos de 4 y 15 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Vehículo fijo	Resinas de clorocaucho.
	Pigmentos	minerales y orgánicos.
	Disolvente	Mezcla de hidrocarburos, alcoholes y cetonas.

---

<b>Densidad</b>	1,45 ± 0.02 Kg./L.
-----------------	--------------------

---

<b>V. Sólidos</b>	40 ± 2%
-------------------	---------

**Rendimiento** 12 – 13 m<sup>2</sup>/Lt.

(Aproximado en aplicación a pistola aerográfica por capa).

<b>Secado</b>	Al tacto	20 minutos
	Total	3-4 horas
	Repintado	24 horas

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capa

**Espesor recomendado** 25-30 micras por capa

**Dilución** 20 % con pistola aerográfica o airless y un 5-10 % con brocha o rodillo

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección , brocha y rodillo.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.  
Para llenar las piscinas esperar entre 10-12 días.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

**Superficies nuevas:** Los soportes nuevos no deben pintarse antes de los 28 días, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Posteriormente hacer un lavado ácido de la superficie con Ácido Clorhídrico (Salfumán) diluido al 10% con agua. Luego, aclarar con abundante agua a fin de eliminar los carbonatos y áridos débilmente adheridos a la masa, y dejar secar completamente durante un mínimo de 48 horas.

**Superficies viejas:** Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En piscinas ya pintadas, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y lijar las partes que estén fuertemente adheridas, procurando no depositar una capa excesiva sobre las mismas.

Repintable consigo misma y sobre pinturas acrílicas al disolvente. Sobre acrílicas al agua recomendamos, realizar una prueba previa de adherencia.

#### CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com