



ESMALTE INDUSTRIAL IGNÍFUGO



DESCRIPCIÓN

Esmalte Industrial de secado rápido para uso industrial, con propiedades ignífugas.

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia sobre hierro.
- ✓ Buen poder anticorrosivo.
- ✓ Tiempos cortos de secado y repintado.
- ✓ Fácil aplicación, buena brochabilidad y nivelación.
- ✓ Excelente relación calidad-precio.
- ✓ Tiene el certificado M1 según norma UNE 23.727-901R y registrado en el informe de clasificación nº 2257.
- ✓ Ensayos realizados por Aitex.

USOS RECOMENDADOS

Indicado para usos interior y exterior cuando se requiere un secado rápido. Especialmente para ser aplicado en taller o a pie de obra sobre superficies metálicas (maquinaria, estructuras, rejas, vallas).

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco, .
Formatos de 4 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo: Resinas alquídicas estirenadas.
Pigmentos Minerales y orgánicos.
Disolvente Mezcla de hidrocarburos.

Densidad 1,35 ± 0.02 Kg./L. dependiendo del color.

V. Sólidos 45% Aprox. dependiendo del color

Rendimiento 12 - 14 m²/Lt. aprox

Secado	Al tacto	45-60 minutos.
	Total	90 minutos.
	Repintado	A partir de las 2 horas a 25 °C.

APLICACIÓN

Capas 1 capa

Espesor recomendado 40-50 micras secas.

Dilución 10-15 % para aplicación a pistola aerográfica o air-less.
5-10 % para aplicación a brocha o rodillo.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Debe ser preparada según el tipo de material a recubrir.

Hierro: Imprimir con imprimación, shop primer, etc.

Galvanizado: Imprimir con Pinafix al disolvente, o shop primer.

PVC y superficies no férricas: Proceder a un ligero lijado y a continuación aplicar Pinafix al disolvente.

Para una completa protección ignífuga se puede aplicar imprimación ignífuga Pinay.

Superficies viejas:

Si está en mal estado eliminar zonas oxidadas y mal adheridas . La superficie a pintar debe estar limpia de grasa, humedad, y cualquier otra suciedad que impida una buena impregnación y adherencia. Si la superficie está en buen estado proceder con un lijado suave y aplicar el esmalte.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com