



ESMALTE INDUSTRIAL SECADO RÁPIDO



DESCRIPCIÓN

Esmalte Industrial de secado rápido para uso industrial.

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia sobre hierro.
- ✓ Buen poder anticorrosivo.
- ✓ Tiempos cortos de secado y repintado.
- ✓ Fácil aplicación, buena brochabilidad y nivelación.
- ✓ Excelente relación calidad-precio.

USOS RECOMENDADOS

Indicado para usos interior y exterior cuando se requiere un secado rápido. Especialmente para ser aplicado en taller o a pie de obra sobre superficies metálicas (maquinaria, estructuras, rejas, vallas).

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco, negro, base TR y bajo pedido de carta RAL.
Acabado Brillante y Satinado.
Formatos de 4 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo: Resinas alquídicas estirenadas.

Pigmentos Minerales y orgánicos.

Disolvente Mezcla de hidrocarburos.

Densidad 1,35 ± 0.02 Kg./L. dependiendo del color.

V. Sólidos 45% aprox, dependiendo del color

Rendimiento 12 - 14 m²/Lt. aprox.

Secado Al tacto 45-60 minutos.

Total 90 minutos.

Repintado A partir de las 2 horas a 25 °C.

APLICACIÓN

Capas	1 capa
Espesor recomendado	40-50 micras secas.
Dilución	10-15 % para aplicación a pistola aerográfica o airless. 5-10 % para aplicación a brocha o rodillo.
Temp. de aplicación	Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.
Útiles de aplicación	Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc. Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Preparación de la superficie

Superficies nuevas:

Debe ser preparada según el tipo de material a recubrir.

Hierro: Imprimir con imprimación, shop primer, etc.

Galvanizado: Imprimir con Pinafix al disolvente, o shop primer.

PVC y superficies no férricas: Proceder a un ligero lijado y a continuación aplicar Pinafix al disolvente.

Superficies viejas:

Si está en mal estado eliminar zonas oxidadas y mal adheridas . La superficie a pintar debe estar limpia de grasa, humedad, y cualquier otra suciedad que impida una buena impregnación y adherencia. Si la superficie está en buen estado proceder con un lijado suave y aplicar el esmalte.

CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com